

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА СИСТЕМА BAUWER ЗОВНІШНЄ УТЕПЛЕННЯ ТА ВНУТРІШНЄ ДОУТЕПЛЕННЯ ШТУКАТУРНИМ СПОСОБОМ

AERO | 50 л* | 322 грн

Застосовується для утеплення зовнішніх стін, даху, створення звукопоглинального та теплоізоляційного прошарку стінових та міжповерхових конструкцій. Теплопровідність 0,055 Вт/мК, об'ємна вага 230 кг/м³.

Рекомендована товщина шару для Кератерм 38 = 40 мм, для газоблоку Аерос D500 600/200/400 = 35 мм.

LIGHT | 25 л* | 166 грн

Застосовується для утеплення зовнішніх стін та/або доутеплення та вирівнювання внутрішніх стін та відкосів. Характеризується високим коефіцієнтом звукопоглинання - 0,7 - 0,8 (при частоті 0,8 - 8 кГц). Теплопровідність 0,067 Вт/мК, об'ємна вага 280 кг/м³.

Рекомендована товщина шару для Кератерм 38 = 50 мм, для газоблоку Аерос D400 = 25 мм, для Теплокерам 2,12НФ = 100 мм.

OPTIMA | 50 л* | 307 грн

Матеріал за своїми звукопоглинальними властивостями може застосовуватися в якості оздоблювального шару огорожувальних конструкцій приміщень різного призначення для зниження шуму в приміщенні, зменшення лункості приміщення та створення покращеного акустичного комфорту. Бюджетний варіант для механізованого нанесення. Теплопровідність 0,072 Вт/мК, об'ємна вага 300 кг/м³.

Рекомендована товщина шару для внутрішнього доутеплення = 20 - 35 мм.

STANDARD | 25 л* | 177 грн

Характеризується своєю еластичністю, що дозволяє використовувати даний матеріал товщиною від 10 мм, ідеально підходить для утеплення відкосів та вирівнювання фасадів з керамічних блоків, а також додаткового їх захисту від атмосферних опадів та УФ - випромінювання. Теплопровідність 0,08 Вт/мК, об'ємна вага 330 кг/м³.

Рекомендована товщина шару для Кератерм 44 та Porotherm 44 = 20 мм, для газоблоку Аерос D400 600/200/500 = 20 мм.

LIME | 25 л* | 191 грн

Ідеальне рішення для спальні та дитячої кімнати, адже даний матеріал не лише володіє хорошими теплоізоляційними властивостями, але й створює сприятливий мікроклімат кімнати. Вміст природного антисептику - вапна попереджує утворення різноманітних грибків та плісняви, а також наділяє суміш бактерицидними властивостями. Вирівнювання стіни + доутеплення + захист = помірна ціна. Теплопровідність 0,074 Вт/мК, об'ємна вага 375 кг/м³.

Рекомендована товщина шару для внутрішнього доутеплення = 10 - 100 мм.

G - 75 | 25 л* | 163 грн

Гіпсоперлітова теплоізоляційна суміш для доутеплення та вирівнювання внутрішніх стін та відкосів. Ідеально рівна біла основа під шпалери або фарбування. Теплопровідність 0,062 Вт/мК, об'ємна вага 330 кг/м³.

Рекомендована товщина шару для внутрішнього доутеплення = 15 - 50 мм.

STEP | 35 л* | 222 грн

Застосовується для утеплення та облаштування теплоізоляційного шару в системі «тепла підлога» з електро - або водним підігрівом, утеплення підлоги і перекриття та зниження індексу ударного шуму. Теплопровідність 0,106 Вт/мК, об'ємна вага 400 кг/м³, межа міцності на стиск 5,2 МПа.

Рекомендована товщина шару 35 мм.

M - 700 | 25 л* | 196 грн

Теплоізоляційний мурувальний розчин для кладки стінових матеріалів з підвищеними теплоізоляційними властивостями - керамічних блоків типу Кератерм, Porotherm, Heluz, Leier тощо. Є надійним кладочним матеріалом, що попереджує виникнення «містків холоду». Теплопровідність 0,18 Вт/мК, об'ємна вага 780 кг/м³, марка міцності M50.

Рекомендована товщина мурувального шару 12 - 15 мм.

BASIS | набризк | 20 кг | 178 грн

Перший і **ОБОВ'ЯЗКОВИЙ** адгезійний шар в системі утеплення Bauwer, який «готує» основу для нанесення легкого теплоізоляційного шару та попереджує відшарування легкої штукатурки. Одного пакування вистачить на 5 - 6 м² площі поверхні.

Рекомендована товщина адгезійного шару = 6 - 9 мм під гребінку.

S - 770 | шпаклівка | 15 кг | 221 грн

Армуючий шар в системі утеплення Bauwer. Шпаклівка Bauwer S - 770 є фінальним шаром в системі утеплення, а також стартовим для нанесення декору. Підходить для внутрішніх та зовнішніх робіт. Одного пакування вистачить на 5 м² площі поверхні.

Рекомендована товщина армуючого шару = 3 - 5 мм.

ПЕРЛІТ СПУЧЕНИЙ М - 75 | сипучий | 100 л | 87.50 грн

Спучений перлітовий пісок - чудовий варіант для утеплення міжстінового прошарку та заповнення пустот керамічного блоку. Перліт - це природний мінерал, який не горить, є несприятливим середовищем для виникнення грибків та плісняви, а також в ньому не заводяться паразити та миші.

Заповнення пустот керамічного блоку покращує теплотехнічні характеристики стінової конструкції в 1,35 разів (за умови використання «теплого» мурувального розчину).

Вартість матеріалу залежить від кількості. Дізнайтесь Вашу ціну за тел: 0673224488