

(044) 332-0-332
(067) 322-44-88

life:) (093) 332-44-88
mcs (066) 322-44-88

planeta2000.com
info@PL2T.com

01013, Україна, Київ, вул. Будіндустрії, 7



Основне в'яжуче: білий цемент

Кварцеві наповнювачі

Спеціальні добавки (модифікатори)

Склад

Технічні характеристики

Зовнішній вигляд

однорідна сипуча маса без сторонніх домішок

Колір

білий з відтінком

Вміст вологи

не більше 0,5%

Фракція

не більше 3,0 мм

Рівень pH

>12

Пропорція змішування

блізько $0,21 \pm 0,05$ л на 1кг суміші

Термін придатності

не менше 60хв з моменту замішування

Адгезія до бетону

не менше 0,5 МПа

Товщина шару

$2,5 \pm 3,0$ мм

Температурний інтервал

від +5°C до +30°C, оптимальний від +15°C до +20°C

використання

приблизно 2,9 кг/м²

Витрати

мін. 24 годин

Час твердіння розчину

не менше F50

Морозостійкість

від -30°C до +85°C

Температура експлуатації

12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній

затверділого розчину

влогості не більше 60% і температурі від 0°C до +30°C

Терміни та умови зберігання



Приготування

Суху суміш «Бароїд» ДК-45 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до однорідної маси. Розчин необхідно залишити для „візвірання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Розчин використати на протязі 60 хвилин. У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт

Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути очищена від посплаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Суміш «Бароїд» ДК-45 може наноситись на попередньо вирівняну поверхню штукатурним розчином «ШТ-2». Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхню необхідно обробити ґрунтовкою «ЕС-7» або фарбою-ґрунт «ГФ-1». Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою «ЕС-7» два рази, та витримані не менше 5 годин. При влаштуванні системи утеплення фасадів розчин «ДК-45» наноситься на поверхню, яка попередньо була вирівняна клейовим розчином «ЗК-5» або «ЗК-7». Декоративну штукатурку «ДК-45» наносять на основу металічним шпателем або теркою шаром, який відповідає розміру зерна, після цього круговими рухами за допомогою пластмасової терки придають поверхні бажаної фактури.

Роботи слід виконувати неперервно, дотримуючись правил нанесення розчинів „мокре на мокре”. У випадку перерви в роботі необхідно приkleiti маллярну стрічку вздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести штукатурку з заходом на стрічку та надати бажану фактуру. Після цього стрічку одразу прибрати з залишками свіжої штукатурки. Затверділій розчин можна прибрати лише механічним шляхом.

Увага: невиконання даної інструкції, передозування води та виконання робіт поза температурним інтервалом може привести до погрішення фізико-механічних властивостей затверділого розчину.

При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції

Правила безпеки

В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У в'язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води штукатурка, що має в складі цемент, дас лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99, СанПіН 4360-88