

(044) 332-0-332  
(067) 322-44-88

life:) (093) 332-44-88  
MTC (066) 322-44-88

planeta2000.com  
info@PL2T.com

01013, Україна, Київ, вул. Будіндустрії, 7



### Склад

Основне в'яжуче – білий цемент

Кварцові наповнювачі

Спеціальні добавки (модифікатори)

### Технічні характеристики

Зовнішній вигляд

однорідна сипуча маса без сторонніх домішок

Колір

білий з відтінком

Вміст водог

не більше 0,5%

Фракція

0-2,0 мм не менше 97%

Рівень рН

>12

Пропорція змішування

блізько 0,20±0,05 л на 1кг суміші

Термін придатності з моменту замішування

не менше 60 хв.

Адгезія до бетону

>0,5 МПа

Товщина шару

2,0 мм

Температурний інтервал використання

від +5°C до +30°C, оптимальний від +10°C до +20°C

Витрати

приблизно 3,0 кг/м<sup>2</sup>

Час твердіння розчину

мін. 24 годин

Морозостійкість

не менше F50

Температура експлуатації

затверділого розчину від -30°C до +85°C

Терміни та умови зберігання

12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці

при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°C до +30°C



### Приготування

Штукатурний розчин ДК-4 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до однорідної маси. Суміш необхідно залишити для „візвірвання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Розчин використати протягом 60 хвилин. У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

### Виконання робіт

Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхню необхідно вирівняти штукатуркою ШТ-2 або клеєм ЗК-5. Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені грунтовкою ЄС-7 та витримані не менше 5 годин. Слабопоглинаючі поверхні обробляють фарбою-грунт ГФ-1 і витримують не менше 2 годин. Штукатурка наноситься на основу металевим шпателем або теркою шаром, який відповідає розміру зерна. Після нанесення штукатурки в момент початкового тужавіння (5-10хв), коли розчин перестає прилипати до інструмента, необхідно за допомогою пластикової терки почати формування фактури. В залежності від часу, інтенсивності та напрямку руху терки можна отримати горизонтальні, вертикальні, кругові та перехресні борозни.

Виконувати роботи на одній поверхні слід безперервно, дотримуючись правил нанесення розчинів „мокре на мокре”. У випадку перерви в роботі необхідно приkleїти малярну стрічку вздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести штукатурку з заходом на стрічку та надати бажану фактуру. Після цього стрічку одразу прибрасти з залишками свіжої штукатурки. Затверділій розчин можна прибрасти лише механічним шляхом.

**Увага:** невиконання даної інструкції, передозування води та виконання робіт поза температурним інтервалом може привести до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину.

При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.

### Правила безпеки

В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв'язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води суміш, що має в складі цемент, дас лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99, СанПіН 4360-88