



В*Ш*Т (СМ)
29,7 x 25,6 x 22,2

СКЛАД

Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, кварцовий наповнювач, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія 3) ≤40 г/л

ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки основ з бетону, гіпсу, цементних та цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних листів, ДСП, ДВП, QSB, OSB перед нанесенням акрилових та мінеральних декоративних штукатурок. FEROMAL 11 PUTZGRUND покращує адгезію та запобігає появі плям на поверхні штукатурок, зумовлених особливостями основ. Після висихання утворює міцне покриття, стійке до атмосферних та механічних впливів. Рекомендовано застосовувати для консервації незавершених фрагментів фасадів на зимовий період. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, Color Harmony, Feromal Color System та інших. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, цвілі, грибків, солей, залишків фарб, мастил та ін. Основи з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою глибокого проникнення FEROMAL 1 TIEFENGRUND.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 11 PUTZGRUND рівномірно нанести на попередньо підготовану основу за допомогою щітки або пензля. Рівномірність нанесення оцінювати за однорідністю кольору покриття. Час висихання покриття на поверхні – 4-6 год при температурі навколишнього середовища +20°C та відносній вологості повітря 60%. За інших умов час висихання фарби може змінюватися.

Після обробки поверхні ґрунтовальною фарбою штукатурку наносити не раніше, ніж через 12 годин.

Для консервації незавершених фрагментів фасадів на зимовий період рекомендовано наносити фарбу в два шари.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5°C до +30°C та відносній вологості повітря до 80%. При виконанні робіт поверхню захищати від попадання прямих сонячних променів, дощу, вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ВИТРАТИ

0,25-0,30 кг на 1 м² поверхні.

Витрати уточнюються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5°C до +30°C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготовлення.



зміцнює поверхню



збільшує адгезію



водостійка



покращує
формування фактури



полегшує
нанесення штукатурки



готова до використання

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі, необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час висихання, не менше	4 год
Подальше нанесення оздоблювальних матеріалів після ґрунтування, не раніше	12 год
Витрата	0,25-0,30 кг на 1 м ² поверхні
Температура виконання робіт	+5°C +30°C

ПАКУВАННЯ

Об'єм пакування	2,5 кг	8 кг	14 кг
Кількість на піддоні	100 шт.	33 шт.	33 шт.

ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-003-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№05.03.02-04/22351 від 03.04.2013 р.

Протокол радіологічних випробувань №0025/05-2/ 1 від 02.04.2021р.