



В*Ш*Т (СМ)
29,7 x 25,6 x 22,2

СКЛАД

Модифіковані силіконові та акрилові смоли, вода, кварцовий наповнювач, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/3) ≤40 г/л.

ЗАСТОСУВАННЯ

FEROMAL 12 SILICON PUTZGRUND – готова до використання ґрунтувальна фарба для підготовки основ з бетону, гіпсу, цементних та цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних листів перед нанесенням усіх типів декоративних штукатурок та структурних шпаклівок. Рекомендовано для використання в системах теплоізоляції будівель з використанням мінераловатних плит та теплозберігаючих штукатурок. FEROMAL 12 SILICON PUTZGRUND покращує адгезію та перешкоджає появі плям на поверхні штукатурок, зумовлених особливостями основ. Після висихання утворює міцне, паропроникне покриття, стійке до атмосферних та механічних впливів. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, Color Harmony, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, цвілі, грибків, солей, залишків фарб, мастил та ін. При виконанні робіт по традиційній цементній штукатурці вона має бути витримана не менше 28 діб, гідрозахисний армований шар системи утеплення – не менше 7 діб.

Основи з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою глибокого проникнення FEROMAL 1 TIEFENGRUND.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 12 SILICON PUTZGRUND рівномірно нанести на попередньо підготовану основу за допомогою щітки або пензля. Рівномірність нанесення оцінювати за однорідністю кольору покриття. Час висихання покриття на поверхні – 6 год при температурі навколишнього середовища +20°C та відносній вологості повітря 60%. За інших умов час висихання фарби може змінюватися. Після обробки поверхні ґрунтувальною фарбою штукатурку наносити не раніше, ніж через 24 години. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5°C до +30°C та відносній вологості повітря до 80%. При виконанні робіт поверхню захищати від попадання прямих сонячних променів, дощу, вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ПРИГОТУВАННЯ

FEROMAL 12 SILICON PUTZGRUND перед початком роботи ретельно вимішати дрилем з насадкою при малих обертах до отримання однорідної консистенції. ґрунтувальну фарбу FEROMAL 12 SILICON PUTZGRUND рекомендовано тонувати в колір декоративної штукатурки.

ВИТРАТИ

Від 0,25 кг на 1 м² поверхні залежно від ступеня рівності поверхні та способу нанесення. Витрати уточнюються шляхом пробного нанесення на об'єкті.



паропроникна



водостійка



збільшує адгезію



зміцнює поверхню



полегшує
нанесення штукатурки



покращує
формування фактури

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5°C до +30°C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготовлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі, необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення.

Виробник не несе відповідальності за неправильне використання даного матеріалу

ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-003-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№05.03.02-04/22351 від 03.04.2013 р.

Протокол радіологічних випробувань №0025/05-2/ 1 від 02.04.2021р.