

Вапно ВП-К-г-1 ДСТУ Б В.2.7-90:2011



екологічно чисте



паропроникне



білого кольору



антибактеріальний ефект



В*Ш*Т (см)
48 x 24 x 10

СКЛАД

Вапно гашене

ОПИС

Вапно гашене для приготування вапняних, цементно-вапняних розчинових сумішей для штукатурення, мурування та оздоблення.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін.

ПРИГОТУВАННЯ

Об'ємні пропорції для виготовлення розчинової суміші в залежності від виду виконуваних робіт та проектової міцності готувати згідно таблиці приведеної в технічних характеристиках

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розчину суміш в залежності від виду виконуваних робіт та проектової міцності готувати згідно таблиці.

ВИМОГИ ДО УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5°C до +30°C.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цемент	Вапно		Пісок		Приблизна середня міцність на стиск, МПа
	мін.	макс.	мін.	макс.	
1	0,25		3	3,75	17,2
1	0,25	0,5	3	4,5	12,4
1	0,5	1,25	3,5	6,75	5,2
1	1,25	2,5	5	10,5	2,4

ПАКУВАННЯ

Маса пакування	2 кг	5 кг
Кількість на піддоні	500 шт.	200 шт.
Габаритні розміри, мм	370*170*120	480*240*100

ДОКУМЕНТИ

ДСТУ Б В.2.7-90:2011