

☎ (044) 332-0-332

life: (093) 332-44-88

🌐 planeta2000.com

★ (067) 322-44-88

📠 мтс (066) 322-44-88

✉ info@PL2T.com

📍 01013, Україна, Київ, вул. Будіндустрії, 7



### Склад

Основне в'яжуче - цемент

Мінеральні наповнювачі

Спеціальні добавки (модифікатори)

### Технічні характеристики

**Зовнішній вигляд**

однорідна сипуча маса без сторонніх домішок

**Колір**

сірий з відтінком

**Вміст вологи**

не більше 0,5%

**Фракція**

0-1,25 мм, не менше 97%

**Рівень pH**

>12

**Пропорція змішування**

близько 0,20±0,03л води на 1 кг суміші в залежності від необхідної консистенції з моменту замішування не менше 120хв.

**Термін придатності**

не менше 0,5 МПа

**Адгезія до бетону**

через 28 діб не менше 10,0МПа

**Міцність на стиск**

від +5°C до +30°C, оптимальний від +15°C до +20°C

**Температурний інтервал використання**

не менше F25

**Морозостійкість**

**Витрати**

до 5,0 кг/м<sup>2</sup> (при товщині швів 3мм. та розмірах блоку 20x40x60см)

**Температура експлуатації затверділого розчину**

від -30°C до +70°C

**Терміни та умови зберігання**

12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці

при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°C до +30°C.



### Приготування

Клей для піноблоків МП-2 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси без грудок. Суміш залишити для „визрівання” на 5хв. і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати протягом 120хв. В процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

### Виконання робіт

Поверхні, на які викладається розчин, та поверхні будівельних виробів повинні бути очищеними від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, порошок, залишки будівельних розчинів, тощо).

При виконанні робіт готову будівельну суміш нанести кельмою на поверхню, що викладається, та розрівняти зубчастим шпателем. Зверху кладуть блок та легким постукуванням за допомогою гумового молотка по верхній та боковій поверхнях встановлюють його в проектне положення протягом 3хв. після укладання. Залишки розчину, що виступили, знімають. Величина зубців шпателя залежить від нерівності поверхонь блоків і може змінюватись від 4 до 10мм.

Забороняється використовувати розчинну суміш, що втратила рухливість (випаровування води, часткове тужавіння, замерзання, тощо).

При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.

### Правила безпеки

В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв'язку з підвищенням пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води клеюча суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99, СанПіН 4360-88