



В*Ш*Т (СМ)
27 x 22,7 x 18,7

СКЛАД

ОПИС

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

ВИТРАТИ

ПРИГОТУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

ВИМОГИ ДО УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ

ЗБЕРІГАННЯ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Тонована адгезійна фарба з крупним кварцовим піском

- підвищує адгезію
- створює шорстку поверхню
- для гладких та щільних поверхонь
- для укладання «плитки по плитці»
- покращує зчеплення матеріалів з погано поглинаючими поверхнями
- тонована в фіолетовий колір
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, кварцовий пісок, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/3) ≤ 40 г/л.

Для попередньої обробки гладких, щільних основ (керамічної плитки, олійної фарби, бетону та ін.), перед нанесенням вирівнювальних штукатурок для використання в якості адгезійного шару перед укладанням керамічної плитки по старій плитці з використанням клею для плитки. Тонована в фіолетовий колір для візуального виділення оброблених ділянок. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, цвїлі, грибків, солей, залишків фарб, мастил та ін. Ділянки з низькою адгезією видалити механічно. Основи з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою глибокого проникнення.

від 0,35 кг на 1 м² поверхні. Витрати уточнюються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

SHRAPTEN КОНТАКТВЕТОН випускається у вигляді фарби, готової до використання. Перед початком роботи вимішати вміст відра за допомогою дреля з насадкою до отримання однорідної консистенції.

SHRAPTEN КОНТАКТВЕТОН рівномірно нанести на підготовану основу за допомогою пензля чи щітки. Рівномірність нанесення оцінювати за однорідністю кольору покриття.

Час висихання покриття на поверхні – 4-6 год при температурі навколишнього середовища +20°C та відносній вологості повітря 60%. За інших умов час висихання фарби може змінюватися.

Після обробки поверхні адгезійною фарбою наносити вирівнювальну штукатурку чи укладати плитку можна не раніше, ніж через 24 годин.

Інструмент вимити водою відразу після використання.

При виконання робіт поверхню захищати від прямих сонячних променів, дощу, вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент вимити водою відразу після використання.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5°C до +30°C і відносній вологості повітря до 80%.

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5°C до +30°C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготовлення.

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати відповідно до діючих норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подальше нанесення оздоблювальних матеріалів після ґрунтування, не раніше	24 год
Витрата	від 0,35 кг на 1 м ²
Температура виконання робіт	+5°C +30°C

ПАКУВАННЯ

Маса пакування	7 кг
----------------	------

ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-003-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№05.03.02-04/63227 від 14.10.2014 р.

Протокол радіологічних випробувань №0025/05-2/ 1 від 02.04.2021р.

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua

КОНТАКТИ