



В\*Ш\*Т (СМ)  
32,6 x 28,6 x 27,4

## СКЛАД

## ОПИС

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

## ПРИГОТУВАННЯ

## ВИКОНАННЯ РОБІТ

# Декоративна штукатурка на природних кольорових заповнювачах

ТУ У 24.3-21130758-003-2001

- атмосферостійка
- тріщиностійка
- ударостійка
- стійка до УФ-променів
- стійка до стирання та миття
- екологічна

Водна акрилова дисперсія, вода, мінеральні кольорові заповнювачі та модифікуючі добавки.

Для отримання тонкошарового декоративно-захисного покриття з виглядом природного каменю на попередньо підготованих основах, виконаних з бетону, цементних, цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних плит, а також при влаштуванні систем теплоізоляції. Рекомендована для застосування на фасадах. Ефективна в приміщеннях з підвищеним експлуатаційним навантаженням (коридори, сходові клітки, офіси і т.п.). Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, сухою, очищеною від пилу, бруду, цвіль, грибків, солей, залишків фарб, мастил, однорідною за кольором. При виконанні робіт по свіжій цементній штукатурці вона має бути витримана не менше 28 діб, по гідрозахисному армованому шару – не менше 7 діб. Основи з пониженою несучою здатністю, з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою глибокого проникнення. Перед нанесенням декоративної штукатурки на попередньо підготовану поверхню обов'язково нанести ґрунтувальну фарбу SHPATEN PUTZGRUND, забарвлену відповідно до основного кольору штукатурки. Нанесення штукатурки виконувати після висихання ґрунтувальної фарби, але не раніше, ніж через 12 год. Не накладати на горизонтальні відкриті поверхні та поверхні, які капілярно підтягують воду. Застосування штукатурки темних тонів на поверхнях, які піддаються дії прямого сонячного проміння, може привести до втрати естетичного виду штукатурки.

Перед застосуванням SHPATEN MOZAİK GRANİTPUTZ перемішати при малих обертах з використанням дреля з насадкою до отримання однорідної маси. При необхідності для отримання робочої консистенції допускається додавання до 500 мл води на упаковку. Кількість доданої води повинна бути однаковою для всіх упаковок. Враховуючи природний колір заповнювачів, можливі тонові відмінності між окремими партіями. Для забезпечення рівномірності кольору на однорідних поверхнях використовувати матеріали з одної виробничої партії, вказаної на упаковці! При використанні штукатурки з різних партій вимішати їх в окремій ємності.

SHPATEN MOZAİK GRANİTPUTZ нанести на основу за допомогою терки з нержавіючої сталі. Нанесення проводити в одному напрямі без надмірних зусиль. Штукатурку не затирати. Товщина нанесеного шару повинна складати не менше 1,5 товщини зерен заповнювача. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». З метою уникнення різниці у відтінках та нерівномірного забарвлення на поверхнях, не розмежованих виступами, карнизами, кутами будівель та ін., використовувати масу з одної виробничої партії, вказаної на упаковці, та не доводити до пересихання країв нанесеної суміші. При необхідності перервати роботу стики слід виконувати з використанням малярної стрічки.

Контроль якості виконаного покриття на відсутність дефектів – западин, виступів, залисин – виконувати за допомогою профільного освітлення відразу після нанесення. При виявленні дефектів усунути їх негайно, до підсихання покриття. При температурі навколишнього середовища +20°C та відносній вологості повітря 60% час висихання покриття – 48 год. Покриття набуває своїх властивостей після повного формування плівки (не раніше 7 діб від початку нанесення). При високій вологості та низькій температурі час висихання та формування плівки значно продовжується.

В процесі накладання штукатурки та формування плівки температура навколишнього середовища, матеріалу та основи повинна бути в межах від +10°C до +30°C, а відносна вологість повітря - не вище 80%. При високій вологості та низькій температурі навколишнього середовища час формування плівки значно продовжується.

Від початку виконання робіт і до висихання штукатурки поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. При тривалій дії вологи на штукатурку можливе легке помутніння плівки, яке після висихання зникає.

Інструмент вимити водою відразу після використання.

## ВИТРАТИ

3,4-4,5 кг на 1 м<sup>2</sup> при розмірі зерна 1,0 мм

4,5-5,5 кг на 1 м<sup>2</sup> при розмірі зерна 1,5 мм

Витрати уточнюються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5°C до +30°C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготовлення.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Закриті приміщення після нанесення штукатурки необхідно провітрити до зникнення характерного запаху. Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

## ПАКУВАННЯ

Маса пакування

25 кг

## ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-002-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№05.03.02-04/22351 від 03.04.2013 р.

Протокол радіологічних випробувань №0025/05-2/ 3 від 02.04.2021р.