



В\*Ш\*Т (СМ)  
31 x 23 x 18,8

## СКЛАД

## ОПИС

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

## ПРИГОТУВАННЯ

## ВИТРАТИ

## ВИКОНАННЯ РОБІТ

## ВИМОГИ ДО УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ

## ЗБЕРІГАННЯ

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# ГРУНТОВКА УНІВЕРСАЛЬНА «SHRPATEN UNIGRUND»

- покращує адгезію
- зменшує водопоглинання
- не містить розчинників
- готова до використання
- для внутрішніх та зовнішніх робіт

Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/7) ≤30 г/л.

універсальна грунтовка на основі акрилової дисперсії для обробки бетонних, цементних та гіпсових поверхонь, гіпсокартонних листів, ДСП перед їх шпаклюванням, фарбуванням чи наклеюванням шпалер для отримання поверхні з рівномірним водопоглинанням, для покращення адгезії, зменшення витрат оздоблювальних матеріалів. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною від пилу, бруду, солей, цвілі, грибків, залишків фарб, мастил та ін.

SHRPATEN UNIGRUND випускається у вигляді емульсії, готової до використання.

0,05-0,20 л на 1 м<sup>2</sup> поверхні.

Витрати залежать від поглинальної здатності на структури поверхні.

Грунтовку SHRPATEN UNIGRUND наносити за допомогою щітки рівномірним шаром. Основи з підвищеним водопоглинанням повторно обробити після висихання попереднього шару. Час висихання покриття 2-3 год при температурі навколишнього середовища +20°C та відносній вологості повітря 60%. При інших умовах час висихання грунтовки може змінюватися.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5°C до +30°C.

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5°C до +30°C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати відповідно до діючих норм.

Час висихання, не менше	2 год
Подальше нанесення оздоблювальних матеріалів після грунтування, не раніше	6 год
Витрата	0,05-0,2 л на 1 м <sup>2</sup>
Температура виконання робіт	+5°C +30°C

## ПАКУВАННЯ

Об'єм пакування	5 л	10 л
Кількість в ящику	-	-
Кількість на піддоні	90 шт.	40 шт.

## ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-002-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№05.03.02-04/22351 від 03.04.2013 р.

Протокол радіологічних випробувань №0022/05-2/ 1 від 02.04.2021р.