

☎ (044) 332-0-332

life:) (093) 332-44-88

🌐 planeta2000.com

★ (067) 322-44-88

📠 мтс (066) 322-44-88

✉ info@PL2T.com

📍 01013, Україна, Київ, вул. Будіндустрії, 7



Склад

Основне в'язуче – білий цемент

Кварцові наповнювачі

Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики

Зовнішній вигляд

Колір

Вміст вологи

Фракція

Рівень pH

Пропорція змішування

Термін придатності

Адгезія до бетону

Товщина шару

Температурний інтервал використання

Витрати

однорідна сипуча маса без сторонніх домішок

білий з відтінком

не більше 0,5%

не більше 2,0

>12

близько 0,20±0,05 л на 1 кг суміші

не менше 60 хв з моменту замішування

не менше 0,5 МПа

2,0 мм або 1,5 мм

від +5°C до +30°C, оптимальний від +10°C до +20°C

приблизно 3,0 кг/м² – зерно 2,0 мм

2,0 кг/м² – зерно 1,5 мм

мін. 24 години

не менше F50

від -30°C до +85°C

12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці

при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°C до +30°C



Приготування

Сушу суміш ШТ-4 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до однорідної маси. Розчин необхідно залишити для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Розчин використати на протязі 60 хвилин. У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт

Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). При влаштуванні системи утеплення фасадів ШТ-4 наноситься на поверхню, яка попередньо була вирівняна розчином ЗК-5 або штукатуркою ШТ-2. Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхню необхідно обробити ґрунтовкою ЄС-7 або ґрунт-фарбою ГФ-1. Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою ЄС-7 два рази, та витримані не менше 5 годин. Декоративну штукатурку „Шагрен” ШТ-4 наносять на основу металевим шпателем шаром, який відповідає розміру зерна, після цього круговими рухами за допомогою пластмасової терки надають поверхні бажаної фактури.

Роботи слід виконувати безперервно, дотримуючись правил нанесення розчинів „мокре на мокре”. У випадку перерви в роботі необхідно приклеїти малярну стрічку вздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести штукатурку з заходом на стрічку та надати бажану фактуру. Після чого стрічку одразу прибрати з залишками свіжої штукатурки. Затверділий розчин можна прибрати лише механічним шляхом.

Увага: невиконання даної інструкції, передозування води та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину.

При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.

Правила безпеки

В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв'язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99, СанПіН 4360-88