

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

SILTEK INTERIOR PRESTIGE 7 “ШОВКОВИСТА ЛАТЕКСНА ФАРБА ПРЕМІУМКЛАСУ”

Опис: латексна фарба з вмістом воску та протипліснявим компонентом, для якісного оздоблення стін і стель в сухих або вологих приміщеннях, що потребують особливої стійкості до експлуатації та легкості очищення.

Застосування: для створення тонкошарових, стійких до стирання покриттів на гладких та структурних мінеральних поверхнях (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка), гіпсокартоні, ДВП, ДСП, різних видах шпалер в сухих або вологих приміщеннях. Рекомендується для пофарбування приміщень з високим експлуатаційним навантаженням, необхідністю частого очищення чи дезінфекції поверхонь: кухні, санвузли, торгово-розважальні центри, басейни, медичні заклади, підприємства громадського харчування, таке інше. Ідеально підходить для пофарбування рельєфних поверхонь та фактурних шпалер. Підходить для ремонтного оздоблення поверхонь, раніше пофарбованих латексною чи алкідною фарбою.

Властивості:

- Комфортне фарбування без бризок, підтікання та напливів фарби;
- Утворює гладке покриття з ефектом мокрого шовку;
- Підкреслює фактуру поверхні, бездоганно підходить для пофарбування рельєфних шпалер;
- Витримує інтенсивне миття з застосуванням мийних засобів, в т. ч. хлорвміщуючих;
- Завдяки вмісту воску з пофарбованої поверхні легко видаляється забруднення;
- Має водовідштовхувальні властивості;
- Запобігає появі плісняви та грибків на пофарбованій поверхні;
- Екологічно сертифікований продукт².

Склад: водно-полімерна латексна дисперсія, наповнювачі, пігменти, функціональні добавки.

Технічні характеристики:

Густина	приблизно 1,25 кг/л (база А), 1,2 кг/л (база С)
Блиск	середній глянець
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,09-0,11 л/м ² , витрата фарби залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні
Стійкість до мокрого стирання	1 клас
Час висихання одного шару ¹	2-3 години
Покривність, згідно з ДСТУ EN 13300	1 клас, при нормі вкриття 5,5 м ² /л 2 клас, при нормі вкриття 15,5 м ² /л
Максимальний вміст летких органічних сполук ³	до 11 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база А - можна використати як білу фарбу або затонувати; база С (безбарвна), використовувати тільки після тонування.

¹ За нормальних умов – температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

Підготовка поверхні (згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

- поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, з однорідним і низьким водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких речовин, що знижують адгезію;
- вологість цементних основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових - 0,5%;
- міцні глянцеві поверхні зашкурити, знявши поверхневий блиск та прибрати пил;
- для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek;
- для фінішного вирівнювання стін та стель в сухих приміщеннях, рекомендується використовувати акрилову шпаклівку Siltek Acryl Finish;
- для зміцнення поверхні та забезпечення кращого зчеплення фарби з поверхнею рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek: Universal E-100 або Profi E-110 відповідно до призначення;
- проґрунтовані поверхні перед початком нанесення фарби витримати не менше 4 годин.

Виконання робіт:

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55-65 %;
- фарбу перед застосуванням ретельно перемішати;
- нанесення виконувати за допомогою валика, пензля або фарборозпилювача в один або два шари;
- при нанесенні першого шару (ґрунтувального) в фарбу можна додати до 10 % води від її об'єму та ретельно перемішати;
- при нанесенні другого шару або при одношаровому нанесенні, додавання води в фарбу не рекомендується;
- другий шар наноситься через 2-3 години, в залежності від температури та вологості навколишнього середовища;
- роботи безповітряним розпилювачем виконувати з застосуванням форсунки 0,017"–0,019" та робочим тиском до 180 бар;
- при роботі на одній площині використовувати матеріал з однієї партії, фарбування виконувати безперервно – від кута до кута приміщення, або в межах рельєфних елементів. Для збереження рівномірності кольору при оздобленні поверхонь рекомендується змішувати тоновану фарбу з різних партій;
- фарбування стель виконувати рівномірно, без пропусків, лише в протилежному від вікна напрямку;
- перерву в роботі або завершення фарбування необхідно виконувати в місцях стикування поверхонь (кутів);
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

Упаковка: пластикове відро, об'єм 0,9, 4,5 та 9 л.

Увага:

- при нанесенні безповітряним розпилювачем фарбу ретельно перемішати та пропустити через фільтр-сито (не менше 100 мкм);
- для забезпечення однорідності кольору пофарбованої поверхні, перед нанесенням фарби насичених яскравих тонів з низькою покривною здатністю, рекомендується влаштування ґрунтувального шару фарбою кольору наближеного до обраного, затонованою на основі бази А.
- для запобігання зміни кольору інтенсивне очищення поверхні рекомендується виконувати після набуття фарбою остаточної стійкості, не раніше ніж через 28 діб після нанесення;
- для миття пофарбованої поверхні, після досягнення нею остаточної зносостійкості, використовувати побутові або професійні мийні засоби, що призначені для миття пофарбованих поверхонь.

Зберігання:

- в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від +5 °С до +30 °С. Строк придатності фарби – 36 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Запобігати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні.

Правила безпеки:

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- під час роботи берегти очі та шкіру. У разі потрапляння фарби в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря;
- всю необхідну інформацію з описом основних характеристик і можливої небезпеки, яка може виникнути при використанні, зберіганні або транспортуванні фарби, вказана в паспорті безпеки, який можна отримати за запитом.

Гарантії виробника:

- виробник гарантує відповідність вказаним фізико-технічним властивостям фарби Siltek Interior Prestige 7 лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;
- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даним описом. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування або звернутись за консультацією до виробника.

² Сертифікований згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.445

³ Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. №1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 1 «Лакофарбові матеріали для матових покриттів внутрішніх стін та стель», вміст ЛОС не перевищує допустимі 30 г/л (г/л).

**Виробник ПрАТ «Термінал-М»
Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8
Гаряча лінія – тел. 0 (800) 60-70-55**

**Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам підтверджена висновками.
ДСТУ EN 13300:2012**