

(044) 332-0-332
(067) 322-44-88

life:) (093) 332-44-88
MTC (066) 322-44-88

planeta2000.com
info@PL2T.com

01013, Україна, Київ, вул. Будіндустрії, 7



Основне в'яжуче - цемент

Склад
Мінеральні наповнювачі

Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики

Зовнішній вигляд

однорідна сипуча маса без сторонніх домішок

Колір

сірий з відтінком

Вміст водог

не більше 0,5%

Фракція

0-0,63 мм, не менше 97%

Рівень pH

>12

Пропорція змішування

близько 0,20л±0,05л води на 1 кг суміші

Термін придатності з моменту замішування

не менше 60 хв

Адгезія до бетону

не менше 0,8 МПа

Час коригування плитки

не менше 20 хв.

Температурний інтервал використання суміші

від +5°C до +30°C, оптимальний від +15°C до +20°C

Витрати

від 2,0 до 6,0 кг/м² в залежності від розмірів зубців і нерівностей основи.

Розшивка швів

(плитка від 10*10 до 20*20 розмір квадратного зуба шпателя №6 – 3,8 кг/м²,

Temperatura eksploatatsii затверділого розчину

плитка від 20*20 до 30*30 розмір квадратного зуба шпателя №8 – 5,0 кг/м²,

Termiini ta umovi zberigannya

плитка від 30*30 до 40*40 розмір квадратного зуба шпателя №10-6,0 кг/м²)

не раніше 48 годин.

від -30°C до +70°C

12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці

при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°C до +30°C



Приготування

Клей 3K-3 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси без грудок. Розчин необхідно залишити для „візрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Суміш використати протягом 60 хвилин.

У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт

Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масляні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Поверхня повинна бути сухою і оброблена ґрунтуюкою ЕС-7. Великі нерівності поверхні попередньо вирівнати, наприклад, за допомогою стяжок СТ-1, СН-2, самоналивних підлог ПР-1, ПР-2, або штукатурки ШТ-2 за 24 години до початку робіт. Суміш наноситься на поверхню тонким шаром за допомогою зубчастого шпателя. Металевий шпател повинен бути з квадратними зубцями відповідного розміру (рекомендовано для плитки 10x10см – зубці висотою 4мм, для керамічної плитки 20x20см – 6мм, при розмірах плитки 30x30см – 8мм, при розмірах 40x40см – 10мм і при розмірах 50x50см – 12мм, але врахувати рельєф реверса плитки та нерівності основи). Тільки в'язкопластичний стан клеючої маси здатний забезпечити добру адгезію. Плитка не потребує попереднього замочування. Не рекомендуємо класти плитку „на стик”. Мінімальна ширина шва повинна бути не менше 2мм.

При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.

Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може привести до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину.

Правила безпеки

В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв'язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води клеюча суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99, СанПіН 4360-88